PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Kiesel
	Artikelbezeichnung:	Serie Pebble
	Artikel-Nummer:	PMG-0006
	Farbbez.:	nature - beige (beige, grau, anthrazit)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30 x 30 x 0,8 [cm]; unregelmäßige Form (l= ca. 10 - 75 [mm])
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (abgeflacht, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651603.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (zementgrau FG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 2 - 10 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**11,1°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Anerkannte Prüfstelle für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Beratungsinstitut
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Kiesel
	Artikelbezeichnung:	Serie Pebble
	Artikel-Nummer:	PM-0006
	Farbbez.:	black spotted mix (beige, braun, grau, anthrazit)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30 x 30 x 1,4 [cm]; runde/ovale Form (d= ca. 20 - 55 [mm])
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (gerundet, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651604.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (zementgrau FG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 4 - 10 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**16,2°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Beratungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Marmor
	Artikelbezeichnung:	Serie Square
	Artikel-Nummer:	CM-7100
	Farbbez.:	emperador beige cream (beige, braun, anthrazit)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30,5 x 30,5 x 0,7 [cm]; 23 x 23 x 0,7 [mm]
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651606.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (zementgrau FG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 3 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**13,9°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Marmor/Travertin
	Artikelbezeichnung:	Serie Square
	Artikel-Nummer:	CM-09009
	Farbbez.:	trac/marfilC/emparLD (beige, braun, anthrazit)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30 x 30 x 0,7 [cm]; 23 x 23 x 0,7 [mm]
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651607.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (zementgrau FG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 3 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**12,9°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Beratungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Travertin
	Artikelbezeichnung:	Serie Circle
	Artikel-Nummer:	CM-10001
	Farbbez.:	gold beige white (weiß, beige, braun)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30,5 x 30,5 x 1,0 [cm]; runde Form (d= ca. 10 - 55 [mm])
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651610.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (sandbeige MG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 1 - 10 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**15,6°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Beratungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge mbH
Anerkannte Prüfstelle
SFV
Säurefliesner-Vereinigung e.V.
Großburgwedel
Untersuchungs- und durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Travertin
	Artikelbezeichnung:	Serie Square
	Artikel-Nummer:	CM-10004
	Farbbez.:	travertine mix (beige, weiß, braun)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30,0 x 30,0 x 0,8 [cm]; 48 x 48 x 0,8 [mm]
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651609.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (sandbeige MG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 2,5 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**18,2°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Begutachtungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Marmor
	Artikelbezeichnung:	Serie Square
	Artikel-Nummer:	CM-7108
	Farbbez.:	botticino/brown-mix (beige, braun)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30,5 x 30,5 x 0,7 [cm]; 23 x 23 x 0,7 [mm]
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651608.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (pergamon FG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 2,5 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**13,0°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Beratungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**keramische Fliese**	
	Materialtyp:	Feinsteinzeug
	Produktgruppe:	BIa
	Artikelbezeichnung:	Serie Patchwork
	Artikel-Nummer:	KEG-14070
	Nennmaß:	Verlegeeinheiten à 31,8 x 31,8 x 0,7 [cm]
	Werkmaß:	77 x 77 x 7 [mm]
	Farbbez.:	grey (Farbmuster: beige, braun, grau, anthrazit)
	Oberfläche:	glasiert, matt, unprofiliert, eben
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651601.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (zementgrau FG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 2,5 mm i.M.	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**10,2°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Beratungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Marmor
	Artikelbezeichnung:	Serie Pebble
	Artikel-Nummer:	PMG-10002
	Farbbez.:	white sunset mix (beige, hellbraun)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30 x 30 x 1,0 [cm]; runde Form (d= ca. 25 - 55 [mm])
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (abgeflacht, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651602.001	
Prüfdatum:	14.06.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (jurabeige MG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 4 - 15 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**13,0°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Beratungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Naturwerksteinmosaik aus Marmorbruch
	Artikelbezeichnung:	Serie Crush
	Artikel-Nummer:	RM-0006
	Farbbez.:	cream chocolate (beige, braun)
	Abmessungen:	Verlegeeinheiten à 30 x 30 x 0,8 [cm]; runde Form (l= ca. 20 - 75 [mm])
	Oberfläche:	nach Angabe: unbehandelt (abgeflacht, feinrau)
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	75651611.001	
Prüfdatum:	14.07.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung (jurabeige MG Ardex) Gewählte Fugenbreite: 3 - 10 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**10,1°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel
Unterscheidungsmerkmal DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Großburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt:	**Naturwerkstein**	
	Material:	Werksteinplatten aus Metamorphit
	Artikelbezeichnung:	Natural Stone / Pavement
	Artikel-Nummer:	CM-12002
	Farbbez.:	Grey (grau/anthrazit)
	Abmessungen:	chip size 98 x 98 x 10 [mm], Verlegeinheiten á 305 x 305 x 10 [mm]
	Oberfläche:	spaltrau strukturiert; durch Verlegeinheiten vorgegebene Fugenbreite: i. M. 4 mm
	Hersteller/Lieferer:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne
Auftraggeber:	Bärwolf GmbH + Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 44629 Herne	
Zeugnisnummer:	78071701.001	
Prüfdatum:	08.02.2017	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51130** (Ausgabe 02/2014) "Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene" Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfbelag mit zementärer Fugenfüllung. Vorgegebene Fugenbreite: i. M. 4 mm	
Prüfergebnis:	Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel:	**32,5°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R12**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Untersuchungs- und Begutachtungsinstitut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 13.02.2017
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.